

MOLYDUVAL

Tutela 1 HGL Spray



Drėgmės pašalinimo, apsauginės dangos aerosolis

MOLYDUVAL Tutela 1 HGL Spray (senuoju Tutela 33 Spray pavadinimu) yra žemo klampumo penetracinės alyvos, turinčios efektingą drėgmės atstumimą ir antikorozinę apsaugą, aerosolis. Užpurkštas ant įrankių ar detalių nudžiovina jų paviršių ir padengia jį labai plona alyvine konservacine plėvele. Dėl savo išskirtinės drėgmės pašalinimo gebos ypač tinka šlapių detalių apsaugai ar darbui padidintos drėgmės aplinkoje. Pagaminta alyvos **MOLYDUVAL Syntholube A 5** pagrindu

Savybės

- Labai gera penetracinė skvarba
- Puikus pasklidimas apdirbamu paviršiumi ir tolygus jo padengimas
- Efektinga antikorozinė apsauga
- Ne tik saugo, bet ir sutepa detalių trinties mazgus
- Besilikonis, nekemša tepimo kanalų
- Sukuria išskirtinai plona, bet efektingos apsaugos plėvelę
- Labai produktyvus ir ekonomiškai išsigauna
- Gerai atstumia vandenį, garus, rasos lašus
- Lengvai pašalinamas ir dažnai nereikalauja papildomo nuriebalinimo tolesnėms detalių apdirbimo operacijoms

Pritaikymas

- Pramoninių įrengimų detalių, srieginių sujungimų, vožtuvų, varžtų, veržlių, spyruoklių, įtvarų, sklaidrių ir kt. elementų nudžiovinimui, sutepimui ir tolesnei antikorozinei apsaugai
- Trosams, tempiamiems laidams, plieniniams vamzdžiams ir profiliams
- Konservacinei apsaugai, kai detalės negali būti per daug riebaluotos
- Visų rūšių įrankių paruošimui, nereikalaujant tolesnio jų nuriebalinimo.
- Tiksiosios technikos (radarai, antenos, relės, vožtuvai) antikorozinei apsaugai ir konservacijai lauko sąlygose

Naudojimo patarimai

Purkšti neperdozuojant iš 20cm atstumo.

Daugiau informacijos apie antikorozines alyvas čia : <https://www.mechanica.lt/kategorija/metalo-apdirbimo/antikorozija>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Spalva			skaidri
Bazinė alyva			sintetinė PAO
Specifikacija			CLPHC5/10
Tankis prie 20°C	DIN 51757	kg/m ³	800
Pliūpsnio temperatūra	ISO 2592	°C	160
Stingio temperatūra		°C	-73
Pilno išdžiuvimo laikas		min	15 - 20
Išga		m ² /l	75
Plėvelės storis		μ	2 - 3
Druskų testas antikorozijai	DIN 50 021	val	>1